

	BOLETIM TÉCNICO			
	FT10-LAB – MANTA ACRÍLICA OUROCOLOR			
	SETOR:	LABORATÓRIO	DATA DE REVISÃO	15/07/2022
	CLASSIFICAÇÃO	NBR 11702 ABNT – TIPO 4.5.16	REVISÃO	02

MANTA ACRÍLICA OUROCOLOR

DESCRIÇÃO:

Manta Acrílica Ourocolor é um produto ideal para impermeabilizar superfícies internas e externas, possui alta performance para correção de trincas, impermeabilização de lajes, juntas de dilatações, superfícies sujeitas a batidas de chuvas, fachadas de prédios com tintas ou texturas, reboco, gesso, abóbodas, vigas-calha, telhas de fibro-cimento, marquises e coberturas. Quando seca forma uma membrana impermeável e resistente.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICO:

Cor: branco

Acabamento: fosco

Peso Específico: 1,40 (+/-0,10) g/cm³

Ph: 9,0 – 10,0

VOC: 0,0 – 30,0 g/L

Sólidos por massa: 46 – 55%

Sólidos por volume: 30 – 40%

COMPOSIÇÃO:

Resina, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

APLICAÇÃO

Substrato: superfície de lajes, abóbodas, vigas-calha, telhas de fibro-cimento, marquises, coberturas, telhas cerâmicas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT NBR 13245):

A superfície deve ocorrer de acordo com a norma NBR 13.245. A superfície deve estar lixada, limpa, isenta de pó, brilho, graxa, óleo ou qualquer tipo de umidade. Para aplicação em reboco antigo, o recomendado é lixar a superfície até eliminar totalmente partes soltas antes da aplicação, utilizar fundo preparador. Para aplicação em concreto novo, recomendamos aguardar no mínimo 28 dias para a aplicação do produto. Manchas de gordura ou graxa devem ser tratadas com uma solução 1/1 de água e detergente. Algas, mofos, e fungos devem ser tratadas com solução de 1/1 de água e água sanitária em seguida a superfície deve ser lavada com água e aguardar a secagem total antes da aplicação. Em caso de aplicação em substratos com características atípicas consultar o departamento técnico da OuroColor antes da utilização do produto

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO: rolo de lã com pelos médios (22 mm) ou pelos altos (25mm) e trincha.

DILUIÇÃO: até 10 % em todas as demãos

	BOLETIM TÉCNICO			
	FT10-LAB – MANTA ACRÍLICA OUROCOLOR			
	SETOR:	LABORATÓRIO	DATA DE REVISÃO	15/07/2022
	CLASSIFICAÇÃO	NBR 11702 ABNT – TIPO 4.5.16	REVISÃO	02

RENDIMENTO ACABADO: até 5,30 m²/L

** Os valores de rendimento indicados acima podem variar de acordo com a característica da superfície aplicada, modo de aplicação e experiência do aplicador, sempre recomendamos teste prático de aplicação para a verificação de consumo.*

SECAGEM:

- **Ao toque:** 02 horas
- **Entre demãos:** 06 horas
- **Final:** 24 horas

** condições ambientais favoráveis: 27º C e U.R.A inferior a 80%*

NÚMERO DE DEMÃOS: mínimo de 2 demãos ou mais.

RECOMENDAÇÕES:

O rendimento e desempenho do produto depende das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura, condições climáticas, conhecimentos e prática do aplicador e/ou profissional. Sempre mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais. Evite aplicação do produto em temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C, umidade superior acima de 85°C. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local. Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consulte um médico. Realize o descarte de embalagens corretamente em centros de reciclagem. Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químico.

ARMAZENAGEM

É recomendado realizar o armazenamento do produto sobre pallets, empilhando no máximo até de 3 unidades para barricas de 18L ou 2 unidades para baldes de 16L. Buscar sempre manter as embalagens em local coberto, fresco, ventilado, longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais (Para mais dúvidas, entrar em contato com o departamento Técnico OuroColor).

PRAZO DE VALIDADE: 12 meses

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT – TIPO 4.5.16