TINTA ACRÍLICA CONSTRUTORA ECONÔMICA OUROCOLOR

DESCRIÇÃO:

Tinta Acrílica Construtora Econômica Ourocolor é uma tinta de fácil aplicação, boa resistência às intempéries, durabilidade, ótima cobertura e secagem rápida, possui acabamento fosco. Indicada para uso interno em reboco, gesso, drywall, fibrocimento, massa acrílica, concreto ou textura.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICO:

Cor: conforme catálogo
Brilho (@60°): não aplicável
Peso Específico: 1,30 (+/- 0,05) g/cm3
Ph: 9,00 – 10,00
VOC: 5,00- 25,00 g/**L**
Sólidos por massa: 40 – 50%
Sólidos por volume: 25 – 35%

COMPOSIÇÃO:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, espessantes acrílicos, glicóis e tensoativos

APLICAÇÃO

SUBSTRATO: reboco, gesso, drywall, fibrocimento, massa acrílica, concreto ou textura.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE (ABNT NBR 13245):

A superfície deve ocorrer de acordo com a norma NBR 13.245. A superfície deve estar lixada, limpa, isenta de pó, brilho, graxa, óleo ou qualquer tipo de umidade. Para aplicação em reboco antigo, o recomendado é lixar a superfície até eliminar totalmente partes soltas antes da aplicação, utilizar fundo preparador. Para aplicação em concreto novo, recomendamos aguardar no mínimo 28 dias para a aplicação do produto. Manchas de gordura ou graxa devem ser tratadas com uma solução 1/1 de água e detergente. Algas, mofos, e fungos devem ser tratadas com solução de 1/1 de água e água sanitária em seguida a superfície deve ser lavada com água e aguardar a secagem total antes da aplicação. Em caso de aplicação em substratos com características atípicas consultar o departamento técnico da OuroColor antes da utilização do produto

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO: pincel, rolo de lã pelo baixa ou trincha.

DILUIÇÃO: diluir até 30% com água potável.

RENDIMENTO ACABADO: até 5,5 m^2/L

** Os valores de rendimento indicados acima podem variar de acordo com a característica da superfície aplicada, modo de aplicação e experiência do aplicador, sempre recomendamos teste prático de aplicação para a verificação de consumo.*

SECAGEM:

- **Ao toque:** 02 horas
- **Entre demãos:** 04 horas
- **Final:** 12 horas

****** condições ambientais favoráveis: 27º C e U.R.A inferior a 80%*

NÚMERO DE DEMÃOS: 2 a 3 demãos

RECOMENDAÇÕES:

O rendimento e desempenho do produto depende das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura, condições climáticas, conhecimentos e prática do aplicador e/ou profissional. Sempre mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais. Evite aplicação do produto em temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C, umidade superior acima de 85°C. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local. Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consulte um médico. Realize o descarte de embalagens corretamente em centros de reciclagem. Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químico.

ARMAZENAGEM

É recomendado realizar o armazenamento do produto sobre pallets, empilhando no máximo até de 3 unidades para barricas de 18L ou 2 unidades para baldes de 16L. Buscar sempre manter as embalagens em local coberto, fresco, ventilado, longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais (Para mais dúvidas, entrar em contato com o departamento Técnico OuroColor).

PRAZO DE VALIDADE: 12 meses

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT – TIPO 4.5.1