

	BOLETIM TÉCNICO			
	<b>FT14-LAB – TINTA ACRÍLICA CONSTRUTORA PREMIUM OUROCOLOR</b>			
	SETOR:	LABORATÓRIO	DATA DE REVISÃO	24/06/2024
	CLASSIFICAÇÃO	<b>NBR 11702 ABNT – TIPO 4.5.3</b>	REVISÃO	03

## TINTA ACRÍLICA CONSTRUTORA PREMIUM OUROCOLOR

### DESCRIÇÃO:

**Tinta Acrílica Construtora Premium Ourocolor** é uma tinta de alta qualidade e performance, fácil aplicação, ótima resistência e durabilidade, cobertura e secagem rápida. Indicada para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.

*Disponível no acabamento fosco, acetinado e semibrilho.*

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICO:

**Cor:** conforme catálogo

**Brilho (@60°):** não aplicável

**Peso Específico:** 1,42 (+/- 0,05) g/cm<sup>3</sup>

**Ph:** 9,00 – 10,00

**VOC:** 0,1 - 0,5 g/L

**Sólidos por massa:** 50 – 55%

### COMPOSIÇÃO:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, espessantes acrílicos, glicóis e tensoativos

### APLICAÇÃO

**SUBSTRATO:** reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT NBR 13245):

A superfície deve ocorrer de acordo com a norma NBR 13.245. A superfície deve estar lixada, limpa, isenta de pó, brilho, graxa, óleo ou qualquer tipo de umidade. Para aplicação em reboco antigo, o recomendado é lixar a superfície até eliminar totalmente partes soltas antes da aplicação, utilizar fundo preparador. Para aplicação em concreto novo, recomendamos aguardar no mínimo 28 dias para a aplicação do produto. Manchas de gordura ou graxa devem ser tratadas com uma solução 1/1 de água e detergente. Algas, mofos, e fungos devem ser tratadas com solução de 1/1 de água e água sanitária em seguida a superfície deve ser lavada com água e aguardar a secagem total antes da aplicação. Em caso de aplicação em substratos com características atípicas consultar o departamento técnico da OuroColor antes da utilização do produto

**FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO:** pincel, rolo de lã pelo baixa, trincha ou airless.

**DILUIÇÃO:** diluir em até 40% com água.

	BOLETIM TÉCNICO			
	<b>FT14-LAB – TINTA ACRÍLICA CONSTRUTORA PREMIUM OUROCOLOR</b>			
	SETOR:	LABORATÓRIO	DATA DE REVISÃO	24/06/2024
	CLASSIFICAÇÃO	<b>NBR 11702 ABNT – TIPO 4.5.3</b>	REVISÃO	03

**RENDIMENTO ACABADO:** até 6,8 m<sup>2</sup>/L

*\* Os valores de rendimento indicados acima podem variar de acordo com a característica da superfície aplicada, modo de aplicação e experiência do aplicador, sempre recomendamos teste prático de aplicação para a verificação de consumo.*

**SECAGEM:**

- **Ao toque:** 02 horas
- **Entre demãos:** 04 horas
- **Final:** 12 horas

*\* condições ambientais favoráveis: 27º C e U.R.A inferior a 80%*

**NÚMERO DE DEMÃOS:** 2 a 3 demãos

**RECOMENDAÇÕES:**

O rendimento e desempenho do produto depende das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura, condições climáticas, conhecimentos e prática do aplicador e/ou profissional. Sempre mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais. Evite aplicação do produto em temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C, umidade superior acima de 85°C. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local. Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consulte um médico. Realize o descarte de embalagens corretamente em centros de reciclagem. Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químico.

**ARMAZENAGEM**

É recomendado realizar o armazenamento do produto sobre pallets, empilhando no máximo até de 3 unidades para barricas de 18L ou 2 unidades para baldes de 16L. Buscar sempre manter as embalagens em local coberto, fresco, ventilado, longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais (Para mais dúvidas, entrar em contato com o departamento Técnico OuroColor).

**PRAZO DE VALIDADE:** 12 meses

**PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT – TIPO 4.5.3**