

	BOLETIM TÉCNICO			
	<b>FT22-LAB - TEXTURA GRANULADA OUROCOLOR</b>			
	SETOR:	LABORATÓRIO	DATA DE REVISÃO	24/06/2024
	CLASSIFICAÇÃO	NBR 11702 ABNT – TIPO 4.6.3	REVISÃO	03

## TEXTURA GRANULADA OUROCOLOR

### DESCRIÇÃO:

A **Textura Granulada OuroColor** é um produto acrílico de alta durabilidade e desempenho que decora e protege a superfície, indicado para aplicações internas e externas, possui excelentes propriedades hidrorrepelentes, resistência à alcalinidade, resistência à abrasão.

É recomendado o uso de **Selador Elastomérico Ourocolor** para uma melhor performance do produto.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICO:

**Cor:** conforme catálogo

**Brilho (@60°):** não aplicável

**Peso Específico:** 1,78 (+/- 0,05) g/cm<sup>3</sup>

**Ph:** 9,00 – 10,00

**Sólidos por peso:** >75%

**VOC:** 15,00 – 20,00 g/L

### COMPOSIÇÃO:

Resina, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

### APLICAÇÃO

**SUBSTRATO:** reboco, concreto, fibrocimento, concreto aparente e sobre pintura pva e acrílico

### PREPARO DA SUPERFÍCIE ABNT NBR 13.245:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar sanitizante. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar Fundo Preparador Ourocolor. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto Selador Elastomérico Ourocolor. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o *Departamento Técnico Ourocolor*.

**FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO:** espátula, desempenadeira de aço ou plástico.

**DILUIÇÃO:** se necessário diluir em até 5% com água potável

**RENDIMENTO APROXIMADO\*:** de 1,8 a 2,2 kg por m<sup>2</sup>



	BOLETIM TÉCNICO			
	<b>FT22-LAB - TEXTURA GRANULADA OUROCOLOR</b>			
	SETOR:	LABORATÓRIO	DATA DE REVISÃO	24/06/2024
	CLASSIFICAÇÃO	NBR 11702 ABNT – TIPO 4.6.3	REVISÃO	03

*\* Os valores de rendimento indicados acima podem variar de acordo com a característica da superfície aplicada, modo de aplicação e experiência do aplicador, sempre recomendamos teste prático de aplicação para a verificação de consumo.*

#### SECAGEM:

- **Ao toque:** 03 a 06 horas
  - **Cura Final:** 72 horas
- \* condições ambientais favoráveis: 27º C e U.R.A inferior a 80%*

#### RECOMENDAÇÕES:

O rendimento e desempenho do produto depende das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura, condições climáticas, conhecimentos e prática do aplicador e/ou profissional. Sempre mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais. Evite aplicação do produto em temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C, umidade superior acima de 85°C. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local. Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consulte um médico. Realize o descarte de embalagens corretamente em centros de reciclagem. Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químico.

#### ARMAZENAGEM

É recomendado realizar o armazenamento sobre pallets, empilhando no máximo até de 5 unidades. Buscar sempre manter as embalagens em local coberto, fresco, ventilado, longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais (Para mais dúvidas, entrar em contato com o departamento Técnico OuroColor).

**PRAZO DE VALIDADE:** 3 meses

**PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT – TIPO 4.6.3**