

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------|------------|
|  | BOLETIM TÉCNICO | | | |
| | FT30-LAB - SELADOR ACRÍLICO PARA GESSO OUROCOLOR | | | |
| | SETOR: | LABORATÓRIO | DATA DE REVISÃO | 24/06/2024 |
| | CLASSIFICAÇÃO | NBR 11702 ABNT – TIPO 4.1.2.5 | REVISÃO | 04 |

SELADOR ACRÍLICO PARA GESSO OUROCOLOR

DESCRIÇÃO:

O **Selador Acrílico Para Gesso OuroColor**, é desenvolvido para selar e uniformizar a absorção em superfícies de gesso e drywall. Uniformiza o substrato, aumenta o rendimento e cobertura das tintas.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICO:

Cor : líquido branco

Brilho (@60°): não aplicável

Peso Específico: 1,40 – 1,50 g/cm³ (+/- 0,10)

Ph: 9,0 – 10,0

VOC: 1,00 – 20,00 g/L

Sólidos por massa: 38 – 48%

Sólidos por volume: 15 – 25%

COMPOSIÇÃO:

Produto a base de emulsão acrílica estirenada modificada, minerais inertes, glicóis e aditivos minerais. Uso interno em gesso, Drywall, reboco e massa corrida.

APLICAÇÃO

SUBSTRATO: Alvenaria, blocos de concreto e parede de concreto.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT NBR 13245):

A superfície deve ocorrer de acordo com a norma NBR 13.245. A superfície deve estar lixada, limpa, isenta de pó, brilho, graxa, óleo ou qualquer tipo de umidade. Para aplicação em reboco antigo, o recomendado é lixar a superfície até eliminar totalmente partes soltas antes da aplicação, utilizar fundo preparador. Para aplicação em concreto novo, recomendamos aguardar no mínimo 28 dias para a aplicação do produto. Manchas de gordura ou graxa devem ser tratadas com uma solução 1/1 de água e detergente. Algas, mofos, e fungos devem ser tratadas com solução de 1/1 de água e água sanitária em seguida a superfície deve ser lavada com água e aguardar a secagem total antes da aplicação. Em caso de aplicação em substratos com características atípicas consultar o departamento técnico da OuroColor antes da utilização do produto

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO: pincel, rolo de lã pelo baixa e ou trincha.

DILUIÇÃO: se necessário até 10% com água limpa.

RENDIMENTO: até 7,5m² /L

** Os valores de rendimento indicados acima podem variar de acordo com a característica da superfície aplicada, modo de aplicação e experiência do aplicador, sempre recomendamos teste prático de aplicação para a verificação de consumo.*



28 3539.5183
28 3539.5502

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------|------------|
|  | BOLETIM TÉCNICO | | | |
| | FT30-LAB - SELADOR ACRÍLICO PARA GESSO OUROCOLOR | | | |
| | SETOR: | LABORATÓRIO | DATA DE REVISÃO | 24/06/2024 |
| | CLASSIFICAÇÃO | NBR 11702 ABNT – TIPO 4.1.2.5 | REVISÃO | 04 |

Secagem:

- **Ao toque:** 30 horas
- **Entre Demãos:** 04 horas
- **Final:** 06 horas

** condições ambientais favoráveis: 27º C e U.R.A inferior a 80%*

NÚMERO DE DEMÃOS: 1 a 2 demãos

RECOMENDAÇÕES:

O rendimento e desempenho do produto depende das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura, condições climáticas, conhecimentos e prática do aplicador e/ou profissional. Sempre mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais. Evite aplicação do produto em temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C, umidade superior acima de 85°C. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local. Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consulte um médico. Realize o descarte de embalagens corretamente em centros de reciclagem. Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químico.

ARMAZENAGEM

É recomendado realizar o armazenamento do produto sobre pallets, empilhando no máximo até 3 barricas de 18L ou 2 baldes de 16 L. Buscar sempre manter as embalagens em local coberto, fresco, ventilado, longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais (Para mais dúvidas, entrar em contato com o departamento Técnico OuroColor).

PRAZO DE VALIDADE: 12 meses

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT – TIPO 4.1.2.5



28 3539.5183
28 3539.5502